

CADORO

Dekoratívna dúhová záverečná úprava pre interiéry

séria 379

POPIS

CADORO je dekoratívny vrchný náter pre interiéry so zvláštnymi dúhovými efektmi, hodvábneho vzhľadu a mäkký na dotyk, schopný znovu vytvoriť obývané priestory s klasickým a moderným efektom.

Jednoduché používanie umožňuje prostriedku CADORO realizovať rôzne dekoratívne efekty podľa používanej techniky, fantázie a premenlivé efekty podľa uhlu odrazu svetla.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný v interiéri na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív.
- Betónové plochy.
- Povrchy sadrové a sadrokartónové.
- Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.

Povrchy sa vhodne pripravujú podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.

Nepoužívať na čerstvé podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojíva: akrylový kopolymér vo vodnej emulzii.
 - Pigmenty a plnivá: dúhové plnivá
 - Rozpúšťadlo: voda
 - Klasifikácia pre kvalitu vzduchu v interiéri (Indoor Air Quality): A+
 - Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,15 - 1,25 kg/l
 - Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: Trieda A2 s1 d0
- Vzťahuje sa na spotrebu neprekračujúcu uvedené hodnoty, a na aplikáciu na nehorľavý povrch.
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk jedna hodina, schopný ďalšieho náteru za 6 hodín.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy s omietkou, sadrové a sadrokartónové:

- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a vyzretý. Ak je to potrebné postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.

- V prítomnosti plesne spracovať povrch pomocou čistiaceho prostriedku COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby pridať do výrobku zdravotnícky prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.

- Odstrániť kefovaním alebo umývaním prípadné zvetrané vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.

- Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných pomocou očistenia kefou.

- Vyrovnáť nepravidelnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, trhliny a preliačiny pomocou TAMSTUCCO 9400006/9410110. Zatrieť pukliny vhodnými utesňujúcimi prostriedkami.

- Obrúsiť výplne a záplaty skleneným papierom; odstrániť prach.

- Vykonať prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom RASAMIX 9440160 alebo s BETOMARC 9450150 alebo s RASOMARC 9500150 podľa typológie podkladu.

- Spevniť jednou vrstvou prostriedku IDROFIS 4700006 Nástenný akrylový spevňovací prostriedok vodný alebo mikronizovaný spevňovací prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.

- Naniesť najmenej dve vrstvy prostriedku DECORFOND 3880019 vodou zriedeného na 30-35 %, valčekom alebo štetcom na dosiahnutie rovnomerého podkladu, ideálneho pre nanášanie. Neodporúča sa používanie iných podkladov.

- Pristúpiť k nanieseniu prostriedku CADORO ako je to uvedené v spôsobe použitia.

*(Riedenia izolátoru a množstvo, ktoré sa má použiť závisia od absorpčnej schopnosti podkladu a určujú sa pomocou predbežných skúšok na špecifickom podklade - Pozri príslušný technický list).

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Nádradie: štetec, hladítko nerezové / plastické.

- Počet vrstiev: 2

- Riedenie: pripravený na použitie.

Používané spôsoby:

- Naniesť CADORO na suchý podklad, štetcom alebo hladítkom z plastickej hmoty alebo oceľovým, rovnomerným rozotrením produktu.

Po vysušení prvej vrstvy, naniesť hladítkom z umelej hmoty alebo z ocele ďalšiu vrstvu CADORO a vytvárajúc nástrojom krúženie v protiahlých smeroch vytvorí dvojtónový vzhľad.

- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.

- Očistenie múru: po najmenej 20 dňoch vodou.

- Orientačná výdatnosť: 4-6 m²/l v dvoch vrstvách podľa želaného vzhľadu a vzťahuje sa to na hladké povrchy stredne savé. Je vhodné určiť skutočnú výdatnosť pomocou predbežnej skúšky na špecifickom podklade.

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný v hotových odtieňoch, použiteľných tiež ako tintometrické základy, striebro (0070), hliník (0170), zlato (0190), bronz (0150), meď (0160), bridlica (0180).

Farebnosť sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico Marcromie.

Okrem toho je možné produkt zafarbiť farbami COLORADO serie 548.

V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

Minimálna teplota uchovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo

CADORO

Dekoratívna dúhová záverečná úprava pre interiéry

séria 379

vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/I: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)

CADORO obsahuje max: 200 g/l VOC

Výrobok používať podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem. Po použití neponechávať zásobníky roztrúsené po okolí, zvyšky nechať dobre zaschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Uchovávať mimo dosahu detí. Používať na dobre vetraných miestach.

V prípade kontaktu s očami ihneď tieto umyť výdatne vodou. V prípade požitia sa ihneď poradiť s lekárom a ukázať mu zásobník alebo štítok. Nehádzať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do prostredia.

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

Dekoratívny vrchný náter dúhový pre interiéry.

Nátery na vopred pripravené povrchy v interiéri, dekoratívnym náterom muriva CADORO serie 379, na báze akrylového kopolyméru vo vodnej emulzii, v najmenej dvoch vrstvách podľa udanej výdatnosti.

Dodávka a pokládka materiálu € na m2

Il SAN MARCO GROUP garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.